



E.R.P. Hygiène, Maintenance, Produits Techniques FLUID LUB

FLUIDE DE DEMOULAGE LUBRIFIANT
SANS SILICONES A 7 1 1 9

Qualité CODEX

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

. Préparation prête à l'emploi à base de lubrifiant minéral de pureté et qualité codex conditionné en boîtier aérosol.
Répond aux normes de la Pharmacopée Européenne 6^{ème} édition origine matière première (conformément à l'arrêté du 8 avril 1998) : minérale.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

P R O D U I T A C T I F	
. ETAT PHYSIQUE	Liquide fluide
. MASSE VOLUMIQUE	835 g/l +/- 20 g/l.
. REACTION CHIMIQUE	Neutre.
. ODEUR	Inodore
. COULEUR	Incolore - + 30 Saybolt méthode
. VISCOCITÉ CINNÉMATIQUE à 20 °C	45,6 – 60 mm ² /s
. VISCOCITÉ CINNÉMATIQUE à 40 °C	20– 25 mm ² /s
. VISCOCITÉ ENGLER à 40 °C	2,8 - 3,4 °E
. VISCOCITÉ DYNAMIQUE à 20 °C	39 - 52 mPa.s
. POINT d'ÉCLAIR	> 165 °C
G A Z P R O P U L S E U R	
. Propulseur hydrocarboné.	

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

- . Fluide anti-adhérent de haute pureté qualité codex.
- . Sans silicones, sans saveur.
- . Non miscible dans l'eau.
- . Ne contient pas ou n'entre pas en contact avec des Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) au cours du processus de fabrication.
- . Fluide anti-adhérent **sans silicones**.
- . Agent de démoulage, laisse un film stable non décomposé jusqu'à +300 °c hydrophobe et protecteur.
- . Permet par sa viscosité une pulvérisation uniforme assurant le contact et l'adhérence sur les surfaces les plus diverses et de planimétrie irrégulière.
- . Non corrosif vis-à-vis des métaux ferreux et alliages légers usuels.
- . Neutre, n'attaque pas les peintures, vernis, plastiques, galvanisations, brunissages, matières plastiques usuelles.
- . Constitue un agent de glisse anti-adhérent pour petits mouvements mécaniques, lubrifie les petits matériels et mécanismes délicats, horlogeries, machine à coudre, serrures.
- . Hydrophobe, protège les surfaces métalliques, moules de l'oxydation et de la corrosion.

MODES ET DOSES D'EMPLOI

- . Bien agiter l' aérosol avant emploi.
- . Utiliser verticalement **tête en haut**.
- . Vaporiser directement à environ 20 cm sur support dépoussiéré au préalable
- . Eviter de pulvériser sur des pièces trop chaudes.
- . Une seule pulvérisation suffit, agit instantanément.
- . Pour des traitements très localisés, pulvériser sur un chiffon ou sur un pinceau pour appliquer.
- . Laisser quelques minutes avant mise en service du matériel

RECOMMANDATIONS



R 12 Extrêmement inflammable

Réceptif sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

- . En cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste.
- . Eviter de pulvériser sur des pièces trop chaudes.
- . **Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.**

Extrait conditions de vente :

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation **Optimale** Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.

NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.



E.R.P. ; 17 bis rue louis loucheur 69009 Lyon- France
Téléphone : 04-78-83-03-06 Télécopie 04-72-20-02-71 Mobile : 06-10-16-11-68
Siret n° 420 383 648 00011 RCS Lyon TVA européenne FR 24 42 03 83 648 APE 4675 ZA
Site [http// www.produits-erp.com](http://www.produits-erp.com) Email produits.erp@wanadoo.fr