

**BAT6155**

**FINITION PROTECTRICE BRILLANTE  
POUR BOIS EXOTIQUE  
A USAGE PROFESSIONNEL**



## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

NATURE	Résines ALKYDE URÉTHANE et LINOLÉIQUE
ÉLÉMENTS DE COMPOSITION	Préparation à base de résines, d' agents d' étalement, protecteurs anti-ultra-violets, additifs de protection fongicide et insecticide
CONDITIONNEMENT	Seau métallique code A47 de 5 litres Seau métallique code B28 de 25 litres
DURÉE DE CONSERVATION ( optimale conseillée )	12 mois
CONDITIONS DE STOCKAGE	Dans emballage d'origine non ouvert, dans un local frais, aéré et hors gel
POINT D'ÉCLAIR	40 °C Afnor coupe fermée
DILUANT	Diluant spécial 3572

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

ASPECT DU FILM	<b>BRILLANT</b>
TEINTES EXISTANTES	<b>INCOLORE</b>
MASSE VOLUMIQUE	890 g/l
VISCOSITÉ BROOKFIELD	215 cps - Mobile 2 Vitesse 50 Tr/min
TEMPS DE SÉCHAGE HORS POUSSIÈRES	60 MINUTES
TEMPS DE SÉCHAGE COMPLET	3 HEURES
TEMPS MINIMUM D'ATTENTE AVANT RECOUVREMENT	12 HEURES
RÉTICULATION COMPLÈTE	5 JOURS
RENDEMENT quantité litre au m <sup>2</sup>	1 kg pour 16 m <sup>2</sup> environ ( soit 0,07 litre par m <sup>2</sup> )
EXTRAIT SEC	48 à 49 %
CONDITIONS CLIMATIQUES	Éviter tous supports gelés, humides ou trop chauds ( + 30 °c ). Ne pas appliquer par temps de pluie ou lorsque H.R. dépasse 85 %, en plein soleil ou par moins de 10 °c.

**BOIS  
TROPICAUX :**

**TECKS**

**ACAJOU**

**MOVINGUI**

**IPÉ**

**BANGKIRAI**

**Extérieur :**  
meubles de jardin,  
terrasses, ponts  
de bateaux,  
portails

**Intérieurs :**  
parquets, lambris,  
escaliers, portes,  
fenêtres,  
huisseries.

Suite **6155 finition protectrice brillante bois exotique****PROPRIÉTÉS**

- . Non émulsionnable dans l'eau, diluable avec diluant solvanté.
- . Sature et protège en profondeur les bois denses et gras.
- . FILM RESISTANT et SOUPLE.
- . ASPECT BRILLANT – INTENSE et DURABLE
- . TRANSPARENT, laisse apparaître la veine du bois.
- . Recouvrable par vernis ou lasure pour obtenir une finition brillante

**MISE EN ŒUVRE**

Pouvoir couvrant <b>15 m<sup>2</sup>/l</b>	Matériel d'application 	Température d'application + 35 °C + 8 °C 	Temps de séchage <b>12 heures</b> entre chaque couche	Mise en service : <b>3 jours</b>	Nettoyage du matériel : <b>White Spirit</b>	 INTERIEUR EXTERIEUR
---	---	---	---	-------------------------------------	--	---

**1. PRÉPARATION DU SUPPORT :**

« **Impératif avant toute application, effectuer un test de compatibilité avec le support** »

Veiller à une préparation parfaite et uniforme des surfaces avant application, une surface mal préparée engendrera une tenue médiocre du saturateur : défauts d'aspect ou d'adhérence  
Dépoussiérer, enlever parties non adhérentes (réparer, boucher les fissures si nécessaire), déshuiler, dégraisser, aspirer, éliminer les dépôts poudreux dans certains cas réaliser un ponçage.

**2. MISE EN ŒUVRE DU REVÊTEMENT :**

**Saturateur prêt à l'emploi.**

- . Etendre par imprégnation au pinceau, à la brosse, laisser pénétrer 15 à 30 minutes.
- . Renouveler l'application jusqu'à saturation du support sans laisser sécher entre les couches (appliquer « humide sur humide »)
- . Une fois le bois bien saturé, brosser ou essuyer le produit en excès pour éviter les traces de brillance au séchage.

**RECOMMANDATIONS**

Contient du 255-437-1 BIS(1,2,2,6,6-PENTAMETHYL-4-PIPERIDYL) SEBACATE. Peut déclencher une réaction allergique.  
Contient du 280-060-4 SEBACATE DE METHYLE ET DE 1,2,2,6,6,PENTAMETHYL-4-PIPERIDYLE. Peut déclencher une réaction allergique.

R 52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

R 10 Inflammable.

S 23 Ne pas respirer les vapeurs.

S 24 Éviter le contact avec la peau.

S 62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

**Catégorie de produit selon directive 2004-42/CE :**

**e / Vernis lasures intérieur/extérieur pour finitions, y compris lasures opaques PHASE SOLVANT**

**Valeur limite de concentration en COV :**

**500 g/l en 2007 / 400 g/l en 2010**

Concentration maximale en COV du produit prêt à l'emploi : 507 g/l

Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. Stocker et manipuler dans un local frais et aéré à l'écart des aliments et boissons y compris ceux des animaux. En cas de contact avec la peau, les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau. Port de vêtements de protection appropriés, gants, lunettes, masque recommandé. Travailler dans un local convenablement ventilé. Ne pas rejeter à l'égout. Ne pas pulvériser sur flamme ou corps incandescent. Comme pour tous travaux d'application de vernis, effectuer au préalable un essai de compatibilité et d'accrochage afin de vérifier la bonne siccité du bois et sa bonne réceptivité du vernis.

**E.R.P. ; 17 bis rue louis loucheur 69009 Lyon**

**Téléphone : 04-78-83-03-06 Télécopie 04-72-20-02-71 Mobile : 06-10-16-11-68**

**Siret n° 420 383 648 00011 RCS Lyon TVA européenne FR 24 42 03 83 648 APE 4675 ZA**

**Site [http// www.produits-erp.com](http://www.produits-erp.com) Email [produits.erp@wanadoo.fr](mailto:produits.erp@wanadoo.fr)**